

■ 术语定义：

由丁基自粘胶和隔离膜构成的密封胶带

■ 执行标准：

《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2004

■ 产品规格：

宽幅：80mm

厚度：1.0mm

长度：15m/卷及以上

颜色：白色



■ 产品特性



位移追随性



接缝气密性



蠕变自愈性



高剥离性



粘结广泛性



反应粘结性



持久耐候性



耐化学性

■ 典型应用

建筑节点密封系统



## ■ 技术参数

物理性能	标准要求	检验结果
持粘性(min)	≥20	>60
彩钢板剥离强度(N/mm)	≥0.6	1.2
耐热性(80℃, 2h)	无流淌, 龟裂, 变形	无流淌, 龟裂, 变形
低温柔性	-40℃, 无裂纹	无裂纹
与防水卷材剪切状态下的粘合性(N/mm)	≥2.0	6.0
与防水卷材剥离强度(N/mm)	≥0.4	1.7
与水泥砂浆板剥离强度(N/mm)	≥0.6	1.1
热处理(80℃、168h), 与防水卷材剥离强度保持率(%)	≥80	102
热处理(80℃、168h), 与水泥砂浆板剥离强度保持率(%)	≥80	88
热处理(80℃、168h), 与彩钢板剥离强度保持率(%)	≥80	107
浸水处理(168h), 剥离强度保持率(%)	≥80	102
碱处理, 饱和氢氧化钙柔液, 与防水卷材剥离强度保持率(%)	≥80	97
碱处理, 饱和氢氧化钙柔液, 与水泥砂浆板剥离强度保持率(%)	≥80	122
碱处理, 饱和氢氧化钙柔液, 与彩钢板剥离强度保持率(%)	≥80	116

## ■ 更多信息

更多产品最新信息和技术细节，请联系璞耐特（大连）科技有限公司产品部。

